

# Bona Mega ONE

## Technisch merkblad

Uw alles-in-1-Partner voor de behandeling van houten vloeren. Sneldrogend, gemakkelijk te schuren en uitstekende vulkracht. Bona Mega ONE richt zich op het vereenvoudigen van de werkdag van de vakman, voor sneller en eenvoudiger werken met grote betrouwbaarheid. Het geeft een mooie, warme houtkleuring en vormt tegelijkertijd een duurzame bescherming voor houten vloeren in woonruimten en in commerciële omgevingen met minimale belasting. Een kristalheldere, niet-vergelende formule.

- Uitstekende laagopbouw
- Korte droogtijd
- Uitstekende schuureigenschappen
- Niet vergelend

### Technische gegevens

Type aflak	: watergedragen 1-component, polyurethaanlak
Glans (op 60°)	: zijdemat: 40%, mat: 20%, extra mat: 9%
Verduunning	: indien nodig, verdunnen met Bona Retarder (4%) voor een langere open tijd
Droogtijd	: - Droogtijd 1 <sup>e</sup> laklaag: 1-2 uur* Droogtijd 2 <sup>e</sup> laklaag voor schuren en overlakken: 8 uur.* - licht gebruik: 24 uur* - volledig uitgehard: 7 dagen* <i>* onder normale condities, 20°C/60% R.H.</i>
Gereedschap	: Bona Roller
Verbruik	: 8-10 m <sup>2</sup> /liter (120-100g/m <sup>2</sup> ) per laklaag
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Reiniging	: overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met Aceton.
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 10 x 1 liter (50 dozen p/pallet) 3 x 5 liter (44 dozen p/pallet)
Certificaties	: EN 71-3 veiligheid van speelgoed

### Vorbereiding

Zorg ervoor dat de vloer goed geacclimatiseerd is, goed geschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, oude waslagen en andere verontreinigingen. De Bona Mega ONE op kamertemperatuur verwerken. Plaats het filter in de can en schud deze grondig vóór gebruik.

De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. De minimale ruimte temperatuur is **13°C**.

### Behandelingsschema

Alt. 1	Alt. 2
1x Bona watergedragen Grondlak	3x Bona Mega ONE
1x Bona Mega ONE	
Tussenschuren met P150	
1x Mega ONE	

#### Noot:

- Het is niet aan te bevelen meer dan twee laklagen per dag aan te brengen. Het risico op overmatig werken van het hout is anders te groot. Zorg voor een goede

Afwerking



**Bona**<sup>®</sup>

**BELGIË**  
Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

**NEDERLAND**  
Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com

# Bona Mega ONE

## Technisch merkbld

ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen resulteren in een zwakkere filmlaag met verslechterde hechting.

### Gebruiksaanwijzing

1. Breng Bona Mega ONE aan met een Bona Roller. Rol afwisselend met de houtnerf mee en tegen de houtnerf in om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houd altijd een "natte rand" aan om overlappingsen te voorkomen.
2. Goed laten drogen voordat er meer laklagen worden aangebracht. Houd voor elke volgende laag een iets langere droogtijd aan.
3. Indien nodig tussenschuren met korrel 150. Verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag.

**Noot:** als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

De vloer kan ca. 8 uur na de laatste laklaag licht worden belopen. Laat de vloer tenminste 1 week uitharden vóór het terugplaatsen van tapijten en andere vloerbedekkingen. Vermijd ook het vochtig reinigen van de vloer gedurende deze periode.

### Onderhoud

Reinig de vloer met Bona Cleaner of Bona Houten Vloer Reiniger met een microvezel Pad. Voor onderhoud en om de vloer mooi te houden, kan de vloer met tussenpozen worden overgelakt met extra laklagen. De frequentie hiervan kan sterk verminderd worden indien Bona Freshen Up of Bona Houten Vloer Refresher periodiek wordt aangebracht. Hierdoor wordt het uiterlijk van een doffe vloer hersteld terwijl er nog steeds extra laklagen kunnen worden aangebracht zonder terug te schuren naar kaal hout.

Gedetailleerde onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op [www.bona.com/nl/parketonderhoud](http://www.bona.com/nl/parketonderhoud)

### Bona Mega Familie

Bona Mega Natural	Voor gemiddelde belasting – 1 component watergedragen polyurethaanlak. Glansgraad: 6-8%, matte uitstraling; behoudt de uitstraling en het gevoel van puur hout. Aanbrengen op een Bona grondlak. Wij raden NIET aan om de Bona White of Bona Natural over te lakken met de Bona Mega Natural.
Bona Mega	Voor gemiddelde belasting – 1 component watergedragen polyurethaanlak – reageert met de zuurstof in de lucht en presteert als een 2-componenten parketlak. Glansgraad: glans 90%, zijdemat 50%, mat 25% ( <i>meest verkocht</i> ), extra mat 9%. Aanbrengen op een Bona grondlak. Wij raden NIET aan om de Bona White of Bona Natural over te lakken met de Bona Mega.
<b>Bona Mega ONE</b>	<b>Voor gemiddelde belasting – 1 component watergedragen polyurethaanlak.</b> <b>Korte droogtijd.</b> <b>Glansgraad: zijdemat 40%, mat 20%, extra mat 9%.</b> <b>Aanbrengen op een Bona grondlak of 3x Bona Mega ONE. Niet vergelend.</b>

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

Afwerking



**Bona**<sup>®</sup>

**BELGIË**  
Bona NV  
Leuvensesteenweg 542/C.3  
1930 Zaventem  
T: 02/721 27 59  
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11  
www.bona.com

**NEDERLAND**  
Bona Benelux BV  
Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel. 023-5421864  
bona.nl@bona.com  
www.bona.com