

# TECHNISCHE INFORMATIE

## HS Akzent 100 OilColor VERSCHILLENDE KLEUREN



### 100% natuurlijke parketolie

Ingekleurde 1K High Solid olie voor houten vloeren op plantaardige basis. Benadrukt het natuurlijke karakter van het hout bij excellente bestendigheid. De 100% oplosmiddelvrije olie beschermt het oppervlak effectief voor langdurig gebruik in woningen en openbare gebouwen. Door het goede indringend vermogen wordt het hout geconserveerd, blijft daarbij echter openporig en ademingsactief.

- Bestaand uit plantaardige oliën
- Geschikt voor kinderspeelgoed vlg. EN 71-3
- 100% vaste stof - oplosmiddelvrij
- Lager verbruik, zeer economisch
- Alle varianten zijn onderling mengbaar
- Veilige en eenvoudige verwerking

### Toepassingsgebied:

Voor het professioneel inkleuren van parket en houten vloeren. Vooral geschikt voor grofporige loofhoutsoorten (eiken, essen) Geschikt voor de impregnerende eerste behandeling van houten vloeren. Antislipwerking volgens BGR 181 en DIN 51130 Klasse R10. Geschikt voor kinderspeelgoed, aan de eisen van de DIN EN 71-3 - „Migratie van bepaalde elementen“ wordt voldaan.



## Productgegevens

|                   |       |   |     |
|-------------------|-------|---|-----|
| <b>Artikelnr.</b> |       |   |     |
| 10601             | 750 g | 6 | 432 |

Alle kleuren zijn ook 100 ml monsterverpakkingen verkrijgbaar.

|                     |   |
|---------------------|---|
| Vaststofgehalte     | 99,2 ±2%  |
| Inhoudstoffen       | gemodificeerde plantaardige oliën, pigmenten, alifatische koolwaterstoffen  |
| Opslag en transport | 36 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Niet vorstgevoelig. |
| GISCODE             | Ö10+  |




# TECHNISCHE INFORMATIE

## HS Akzent 100 OilColor

### VERSCHILLENDE KLEUREN



#### Productgegevens




800148  
Bilinga




800147  
Jatoba



800145  
Kambala



800099  
Mahogany



700133  
Papyrus




800132  
Smoked oak



900005  
Black



800149  
Sucupira



900126  
Wit



800150  
Wenge



NIEUW

800200  
Antique oak



NIEUW

900127  
Chalk



NIEUW

900144  
Clay



NIEUW

900148  
Iron



NIEUW

900143  
Oyster



NIEUW

900146  
Pearl



NIEUW

900145  
Sand



NIEUW

900147  
Silver

Geen kleurgarantie



# TECHNISCHE INFORMATIE

# HS Akzent 100 OilColor

## VERSCHILLENDE KLEUREN



## Gebruiksaanwijzing

- Het oppervlak moet professioneel geschuurd zijn, houtvochtigheid max. 12%.
- De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, siliconen, schuurstof en andere vervuilingen zijn. Kamertemperatuur +15°C tot +25°C, relatieve luchtvochtigheid 40% tot 75%, materiaaltemperatuur +18°C tot +25°C. Werkruimte voldoende ventileren.
- Materiaal niet op de vloer gieten, LOBATOOL lakemmer gebruiken.
- Materiaal goed schudden.
- De LOBA „Schuurtips bij het voorkleuren van parketvloeren“ in acht houden.
- Voor het gebruik van de Color-variant adviseren wij een proefstuk te maken om te beoordelen of de gewenste kleur bereikt kan worden in de optische wisselwerking. De kleuren zijn onderling mengbaar. Voor het transparanter maken en het reduceren van het dekkend vermogen kan de transparante variant ingemengd worden. Voor een gelijkmatig kleurbeeld is het verzaadigen van de pigmenten noodzakelijk, een verdunning van de kleur kan daarom met maximaal met drie delen transparant op één deel kleur worden uitgevoerd.
- Indien voor een groot oppervlak meer dan één verpakking wordt gebruikt, dient de totale hoeveelheid in één keer met elkaar te worden gemengd.
- Bij voorgewaterde oppervlakken is door het diepe indringen van de pigmenten in het hout een latere renovatie van het oppervlak in originele toestand niet mogelijk.
- Algemene en productspecifieke werkbeschermingen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) verkrijgbaar zijn.

## Verdunner

Voor het lichter maken van de kleur of voor het reduceren van de dekkraft met de transparante variant mengen. Max. 3 delen transparant met één deel kleur.

## Gereedschap/Materiaalverbruik

LOBATOOL Spatel / ca. 30g/m<sup>2</sup> (33m<sup>2</sup>/kg) afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond. Egaliseren met LOBATOOL Speciaal-pad beige.

## Droogtijd

- Begaanbaar na 12 uur.
- Ingebruikname na 24 uur.
- Afdekking na 10 dagen.
- Een snellere afdekking is met LOBATOOL Cover 400 mogelijk, zie voor details de technische informatie van het product.



# TECHNISCHE INFORMATIE

# HS Akzent 100 OilColor

## VERSCHILLENDE KLEUREN



## Gebruiksaanwijzing

---

### Aanbrengen met de roller:

- Ondergrond voorbereiden.
- Olie met de LOBATOOL Olieroller microvezel 60-80 dun rollen.
- Inwerktijd ca. 1 uur.
- Egaliseren met de éénschijfsmachine met een LOBATOOL speciaal-pad beige.

### Aanbrengen met de spatel:

- Olie met de LOBATOOL Spatel aanbrengen.
- Laten inwerken.
- Circa 20 minuten na het opbrengen van de olie met de éénschijfsmachine en LOBATOOL speciaal-pad beige egaliseren.
- Tweede laag olie spatelen.
- Laten inwerken.
- Circa 20 minuten na het aanbrengen van de olie met een éénschijfsmachine en LOBATOOL speciaal-pad beige egaliseren.

### Belangrijke aanwijzingen

Overtollig materiaal moet bij het egaliseren volledig worden afgenomen. Op enkele exotische houtsoorten zijn droogvertragingen mogelijk.

Gebruikte doeken, pads en andere hulpmiddelen in een gesloten vat bewaren, olie in verbinding met schuurstof, doeken en dergelijke met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders zelfontbrandingsgevaar.

Alleen aan te brengen met de spatel bij houten vloeren met dichte voegen. Olie die aangebracht is in de voegen droogt over een langere tijd niet volledig.





# TECHNISCHE INFORMATIE

## HS Akzent 100 OilColor VERSCHILLENDE KLEUREN



### Algemene aanwijzingen

---

**Reiniging van gereedschap:** Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

**Droogtijd:** De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 55% tot 65% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATOOL Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

**Kantenverlijming:** Niet stootvast verlijmd parket, planken, kopshout, hoogkantlamelparket en parket op vloerverwarming alsmede vochtgevoelige houtsoorten (bijv. beuken) die sterk werken bij schommelingen van de klimatologische omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur). Bij het toepassen van oliën kan er geen kantenverlijmende werking ontstaan.

**Wisselwerkingen:** Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwielletjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

